



# MAKER METAL 200

## Descrição

Fluido ligeiro com alto grau de refino especialmente indicado para sua aplicação em operações de polimento de aços inoxidáveis de carácter ferrítico e austenítico de baixo conteúdo em carbono.

## Qualidades

- Baixa viscosidade e ponto de inflamação adequado, que permite utilizar sem risco de incêndio.
- Elevada resistência ao envelhecimento, à oxidação e à corrosão.
- Facilita o desengorduramento, caso de ocorrer.

## Níveis de qualidade, aprovações e recomendações

- ISO: MHA

## Características técnicas

	UNIDADE	MÉTODO	VALOR
Aspecto	-	Visual	Brilhante e Transparente
Cor	-	ASTM D1500	1
Densidade a 15 °C	g/mL	ASTM D4052	0,860
Viscosidade a 40 °C	cSt	ASTM D445	12
Viscosidade a 100 °C	cSt	ASTM D445	3
Ponto de inflamação, vaso aberto	°C	ASTM D92	175
Ponto de fluxão	°C	ASTM D97	-9
Ponto de anilina	°C	ASTM D611	95
Volatilidade Noack, 1h a 150 °C	-	DIN 51581	2,5
Corrosão ao Cobre 3h a 100°C	-	ASTM D130	1b
TAN	mg KOH/g	ASTM D974	0,05

As características mencionadas são valores típicos e não podem ser consideradas como especificações do produto.